

SNY-低气味尼龙丝印油墨技术参数及使用说明（TDS）

一、 适用范围：

本品适用于防水布、雨伞布、箱包布、人造革、PU、TPU、纸张等材质的印刷，具有平光、低气味、慢干等特点。

二、 油墨技术参数：

项目	外观	粘度(25℃)	细度	消泡性	流平性	附着力
指标	胶状	180-280P	≤10 um	良好	良好	优
项目	色相	光泽度	色浓度	固含量	建议胶刮	建议网目
指标	参照色卡	30-85	1.0	≥30%	65-85 度	150-300 目

三、 建议使用说明：

- 1、 使用前请充分搅拌；
- 2、 因是低气味尼龙油墨，稀释剂建议用 A-800 特慢干稀释剂来稀释油墨；
- 3、 在用水性浆打底再印该油墨的一定要做好层间的附着力和其它的相关测试；
- 4、 在油墨里加入 5-8%的 9004 或者 9006 催化剂可提高油墨的附着力和耐水洗性能，加入后建议 8 小时内用完；
- 5、 该产品不建议用在有 PVC 涂层的箱包布印刷；
- 6、 批量生产前请做好相关性能测试。