

PM 镜面银的技术参数及使用说明（TDS）

一、 适用范围：

本品适用于 ABS、PMMA、PS、PC、PET、玻璃的印刷，具有镜面效果好、印刷适应性强、附着力好等特点。

二、 安全标准：

符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准

符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限值要求

通过邻苯二甲酸盐(或酯)安全标准

三、 油墨技术参数：

项目	外观	粘度(25℃)	细度	消泡性	流平性	附着力
指标	胶状	20-30P	≤10um	良好	良好	优
项目	色相	光泽度	色浓度	固含量	建议胶刮	建议网目
指标	参照色卡		1.0	≥50%	65-85 度	250-350 目

四、 建议使用说明：

- 1、 使用前请充分搅拌，底材必须是透明底材；
- 2、 在印刷耐溶剂差的底材，稀释剂必须选用专用稀释剂，耐溶剂较差的底材建议不要用热风干燥，建议自然干燥或者冷风干燥；
- 3、 在玻璃上印刷 PM-051A 和 PM-051C 时，印刷品需经 160 度 15-20 分钟高温烘烤才有附着力；
- 4、 批量生产前请做好相关性能测试。