

Ew-602D 技术参数及使用说明 (TDS)

承印物：专门针对各种箱包布，帆布，广告布的打底

应用行业：手袋，,箱包，广告布等

安全标准：

- (1) 符合欧盟禁用偶氮染料 (AZO) 含量不超过 30mg (2002/61/EC) 号指令；
- (2) 符合欧盟 EN71 PART3 对重金属含量的标准；
- (3) 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO) 所定之安全标准 (2003/53/EC) 号指令。

产品特性：手感柔软、弹性好、附着力优、耐水洗、起厚快，与油墨层间附着好

测试项目	附着力	耐刮性	耐磨性	耐水洗	弹性	手感
测试结果	优	3 级	3 级	3 级	2 级	3 级

产品技术参数：

项目	色相	色浓度	细度	光泽	固含量
技术参数	透明微白		10u 以下	亮光	60~65%

使用说明：

适用网目：60~150 目（建议用 65 度聚酯胶刮）

干燥时间：自然干燥或者 60-70 °C 烘烤

实干时间：25°C 自然挥发 8~12 小时,60-70°C 烘 5-10min

稀 释 剂：纯净水

慢 干 剂：WG-004（对全量 2~5%）

洗 版 水：自来水

使用方法：（1）使用时充分搅拌，用后即时封闭；

（2）根据印刷需要，可适当加入少量（约 3~5%）纯净水或（约 2~5%）慢干剂 WG-004。

注意事项：

（1）短时不印刷时，应立即封网或用清水清洗干净，否则易致堵网；

（2）不同底材和环境会产生不同印刷效果，请做好充分测试再生产；

（3）本品应在阴凉通风环境保存。

中山中益油墨涂料有限公司
技术服务中心