

WG-PVC 丝印水性油墨

产品说明:

特别针对 PVC 等各种皮革。也适用于部分 PU, TPU, 真皮, 防水尼龙, 处理过的橡胶, EVA, PEVA 各种布料印花。

保质期: 室温贮藏 6 个月。(10>40℃)

环保标准:

- 1: 符合日本厚生省对“富尔马林”(甲醛)所定之安全标准(昭和 49-34)号指令。
- 2: 符合欧盟禁用偶氮染料(AZO)含量不超 30mg(2002/61/EC)号指令。
- 3: 符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- 4: 符合 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定标准。
- 5: 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令。
- 6: 不含 PVC (测定方法: FTIR)

工序: 印花(1500-2000 目网纱) ---风干(60-70℃ 3-5 分钟)或热处理(150℃, 2-3 分钟)

特性: 手感柔软, 回弹性好, 附着力好, 耐磨, 耐黄变, 耐水洗。

注意事项:

- 1: 加入 3-5%WG-002 交联剂, 可以提高印花面的附着力, 干湿擦和抗粘性能。加入交联剂后的浆料 8 小时内用完
- 2: 充分烘干, 再进行热处理, 可减低印花面粘手程度。
- 3: 印刷过程中需停下来时应及时封网或用清水清洗干净, 否则易导致堵网。
- 4: 根据印刷需要可以适当加入 5-8%的纯净水或 2-5%的 WG-004 慢干剂。
- 5: 不同的底材与环境会产生不同的印刷效果, 请做好充分的测试, 再生产。