

WG-SV/WX/WN 系列鞋材水性油墨

1. 产品说明:

专门针对各类多孔、透气性运动鞋面料立体印花效果设计开发。也可以用在 PTU、PU、PVC、皮革上面，对一些尼龙布、EVA、PEVA 有较好的附着力。

2. 产品特性:

本产品适用于鞋材立体印花。环保。手感柔软。全透明。抗粘。抗皱。低温耐折。耐刮。耐老化。耐盐水碱。高固含。与油墨的层间附着力好。

3. 安全标准:

- 1: 符合日本厚生省对“富尔马林”(甲醛)所定之安全标准(昭和 49-34)号指令。
- 2: 符合欧盟禁用偶氮染料(AZO)含量不超 30mg(2002/61/EC)号指令。
- 3: 符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- 4: 符合 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定标准。
- 5: 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令。
- 6: 不含 PVC (测定方法: FTIR)

4. 工序:

建议使用(39T/100目)-(48T/120目)单丝网纱。感光胶膜厚为 30 微米。网板至承印物距离为 5 毫米。打底 8-10 次, 盖面 2-3 次。

5. 储存期:

在不加其它原料(如固化剂、色浆), 密封状态下存放室内通风、阴凉、避光环境下有效期 1 年。

6. 注意事项:

- 1: 加入 3-5%WG-002 固化剂, 可以提高厚板的附着力、干湿擦和耐磨、抗粘性能。加入交联剂后的浆料 8-12 小时内用完。
- 2: 充分表干, 印后进行 60-80 低温热处理, 可降低印花面粘手程度。
- 3: 印刷过程中需停下来时应及时封网或用清水清洗干净图案地方网孔的水墨, 否则易导致堵网。
- 4: 不同的底材与环境会产生不同的印刷效果, 请做好充分的测试, 才可以批量生产。
- 5: 本水性厚板浆颜色为半透明状