

WG-8000 水性撕油墨技术参数及使用说明 (TDS)

承印物：特别针对各种 PVC,PC,ABS,玻璃表面的印刷保护

应用行业：各种电子电器，家电，陶瓷，汽车的前段保护印刷。

安全标准：

- (1) 符合欧盟禁用偶氮染料 (AZO) 含量不超过 30mg (2002/61/EC) 号指令；
- (2) 符合欧盟 EN71 PART3 对重金属含量的标准；
- (3) 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO) 所定之安全标准 (2003/53/EC) 号指令。

产品特性：手感柔软、弹性好、可剥离效果好、亮光、耐候性和耐腐蚀性能佳
使用说明：

适用网目：120~200 目（建议用 65 度聚酯胶刮）

实干时间：25℃自然挥发 8~12 小时 100℃烘 20~30 秒表干

稀释剂：纯净水

慢干剂：WG-004（对全量 2~5%）

洗版水：自来水

使用方法：(1) 使用时充分搅拌，用后即时封闭；

- (2) 根据印刷需要，可适当加入少量（约 5~8%）纯净水或（约 2~5%）慢干剂 WG-004。

注意事项：

- (1) 短时不印刷时，应立即封网或用清水清洗干净，否则易致堵网；
- (2) 不同底材和环境会产生不同印刷效果，请做好充分测试再生产；
- (3) 本品应在阴凉通风环境保存。